

PRODUTO: REHNOLPOXI ESMALTE EPÓXI PISO
CÓDIGO: 03.082.C.TTTT.A

CARACTERÍSTICA

Acabamento epóxi para piso a base de resina epóxi poliamida que proporciona um ótimo brilho, cobertura, bom nivelamento, alta resistência à ataques de produtos químicos, umidade e abrasão.

INDICAÇÕES

Seu uso é recomendado para pintura e impermeabilização de pisos e concretos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|---|--|
| Rendimento teórico por demão: | 12 m ² /l - não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação. |
| Sólidos por volume: | 50 +/- 2% |
| Espessura recomendada por demão: | Úmida: 80µm - 200 µm Seca: 40 µm - 100 µm |
| Tipo de veículo: | Resina Epóxi e agente de cura poliamida |
| Tipo de solvente: | Álcoois, cetonas, ésteres, hidrocarbonetos aromáticos |
| Tipo de pigmento: | Orgânicos e Inorgânicos. |
| Cor: | Conotação RAL e MUNSELL (outras sob consulta) |
| Aspecto do filme: | Brilhante, semi-brilho, fosco |
| Massa específica teórica (25°C): | 1,400 +/- 0,05g/cm ³ |
| Viscosidade (25°C): | 80 +/- 5 seg. "CF4" |
| Tempo máximo para aplicação da mistura: POT-LIFE (25°C) | 6 horas Diminui com o aumento de temperatura |
| Diluyente recomendado: | Diluyente Epóxi 4500 |
| Diluição: | Até 25% |
| Garantia de estoque: | 12 meses, a contar da data de fabricação. |

SECAGEM

Livre toque: 2 horas

Repintura: 12 horas no mínimo 48 horas no máximo

Manuseio: 6 horas

Completa: 7 dias

Obs: O tempo de secagem é influenciado pela temperatura e espessura aplicada.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar corretamente preparadas, observando as seguintes condições: Perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outro agente contaminante.

Em caso de repintura se esta estiver em boas condições, lixar até remover o brilho ou até nivelamento. Caso contrário remova toda a pintura e corrija a superfície.

INSTRUÇÃO DE USO

Misturar com agitação constante o componente A até perfeita homogeneização, havendo possibilidade utilizar agitador mecânico. Assegure-se de que nenhum pigmento fique retido no fundo da lata. Adicionar o Componente B ao Componente A sob agitação constante. Aguardar 20 minutos, diluir se necessário e iniciar a aplicação. Excessiva diluição da tinta pode afetar a formação e o aspecto do filme, dificultando a obtenção da espessura especificada.

Reforce todos os cantos quinas e cordões de solda com uma trincha antes de começar a aplicação, para evitarem falhas prematuras nestas áreas.

RELAÇÃO DE MISTURA

| | |
|---|--------------------|
| COMP.A - REHNOLPOXI ESMALTE EPÓXI PISO BR/SB: | 3 PARTES DE VOLUME |
| COMP.B - REHNOLPOXI CATALISADOR EPÓXI 9000: | 1 PARTE DE VOLUME |
| COMP.A - REHNOLPOXI ESMALTE EPÓXI PISO FOSCO: | 3 PARTES DE VOLUME |
| COMP.B - REHNOLPOXI CATALISADOR EPÓXI 9003: | 1 PARTE DE VOLUME |

Obs: Adicionar o Componente B ao Componente A sob agitação constante. Aguardar 20 minutos, diluir se necessário e iniciar a aplicação.

APLICAÇÃO

Rolo;

Espátula;

Pistola;

Airless;

Não aplicar com umidade relativa do ar superior a 85%;

Somente aplicar se a temperatura do substrato estiver pelo menos 3°C acima do ponto de orvalho.

PRIMERS RECOMENDADOS

REHNOLPOXI CLEAR EPÓXI INCOLOR;

REHNOLPOXI CLEAR EPÓXI PLNA (AMINA) INCOLOR;

Outros primers (Clears), consulte nosso departamento técnico.

RECOMENDAÇÕES

PREVENTIVAS:

O uso e/ou o manuseio inadequado deste produto pode ser perigoso à saúde e provocar incêndio ou explosão. Não o utilize antes de tomar as medidas necessárias para evitar danos e ferimentos.

Armazenagem: Armazenar o produto em ambientes abrigados, com boa ventilação e temperatura máxima de 40°C. Inflamabilidade: Produto inflamável. Mantenha-o longe de chamas e faíscas, e evite fumar perto do local da aplicação. Inalação: Evite respirar os vapores, mantendo boa ventilação durante a aplicação e a secagem. Manuseio: Evitar contato com a pele e os olhos, utilizando luvas, óculos, protetores, máscaras, cremes protetores, etc. Não comer ou beber perto do local da aplicação. Manter longe do contato de crianças e animais.

ACIDENTES:

Contato com a pele: Lavar com água abundantemente e promover limpeza com sabão neutro.

Contato com a roupa: Retirar as roupas atingidas e lavá-las. Respingos nos olhos: Lave-os imediatamente com água limpa corrente (por no mínimo 10 minutos) e procure atendimento médico imediato. Vazamentos: Isolar a área e não fumar. No caso do derramamento ser grande e em área confinada, utilize proteção respiratória. Evite inalar os vapores. Estancar e conter o derramamento com areia, pó de serra ou terra, e transferir o líquido e o sólido de contenção para embalagens separadas, a fim de proceder ao descarte. Incêndio: Proteger os recipientes não avariados com jato d'água sob forma de neblina. Apagar o fogo com extintores de CO₂, espuma ou pó químico.

OBSERVAÇÕES

- O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato, condições ambientais, etc;
- Os valores encontrados para os ensaios de peso específico, viscosidade e secagem foram obtidos em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados;
- As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico. Entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc;
- A armazenagem deverá ser feita em ambiente coberto, com boa ventilação e temperatura inferior a 40°C;
- Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados;
- Data da última alteração: MAIO/2014. Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio;
- Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico.



Indústria Química Rehnolt Ltda.

Rua: Anaburgo, 4000, G2.

Distrito Industrial Norte

Joinville - SC

Cep:89219-630

Tel: (47)3434-0777/3438-0130

e-mail: tecnico@tintasrehnolt.com.br